

RESINA 99

Resina epossidica per legno / Solvent free epoxy compound / Epoxy résine sans solvants

Resina 99 è una resina epossidica priva di solventi, con un grado di fluidità tale da penetrare in profondità nelle fibre del legno. Resina 99 si usa per riconsolidare legni deteriorati o per impermeabilizzare e proteggere il legno nuovo sia nell'opera viva che nell'opera morta. Inoltre Resina 99 può essere addizionata con gli ADDITIVI per ottenere stucchi strutturali, stucchi extraleggeri o colle.

Si applica in 3 - 4 mani, non diluita, a pennello o a rullo a pelo corto su legno asciutto e pulito.

Mescolare bene la base e l'induritore nel rapporto indicato, in piccole dosi, aggiungere gli eventuali additivi, ed applicare nel tempo indicato dal Pot life.

GB Resina 99 is a solvent -free epoxy -resin, with a fluidity such as to penetrate deeply into wood fibre.

Resina 99 is used in order to strengthen damaged woods or to waterproof and to protect new wood both above and below the waterline.

Moreover Resina 99 can be mixed with additives to obtain a structural filler, extralight filler or an adhesive

Apply 3-4 coatings, undiluted with a brush or a short bristles roll, on dry and cleaned wood.

Mix the base and hardener well in the indicated proportion, then in small doses add eventual additives, and apply resin within the time indicated by Pot life.

F La résin 99 est une résin epossidique sans solvants, avec un degré de fluidité qui permet la pénétration dans la profondeur des fibres du bois. La résin 99 est employée pour reconsolider le bois détérioré ou pour imperméabiliser et protéger le bois nouveau aussi bien au-dessus que au-dessous de la ligne de flottaison. Egalement la résin peut être additionnée aux additifs pour obtenir des stucs structuraux, des stucs extralégers ou des adhésifs. On l'applique en très ou quatre couches, non-diluée, avec une brosse de peintre ou avec un rouleau à poil court sur le bois séché et propre. Mélanger bien la base et le durcisseur en la proportion indiquée, par petites doses, ajouter les additifs éventuels, et appliquer dans le temps indiqué par la Pot life..

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" (per pulizia)
resa / coverage / pouvoir couvrant: 6/9/LT
essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 2 h
riverniciabilità / overcoating / revernissable: min 10 h - max 36 h
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 3 - 4
durata della miscela / pot life / duree de melange: 35 min (20°C.)
rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 2/1 volume
temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 15°C. - max. 35°C.
solidi in volume / solids content / residu sec: 100%
punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 30° C.
peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,1